





## Lafarge Granulats Seine Nord / Secteur Nord

### Annexe des caractéristiques de la Fiche Technique Produit

Mise à jour du : 12/08/2010  
FTP FLR041 GTR 2

Unité de production	Classe granulaire	Elaboration
Beaurieux CE	0 / 4 AII RL - NF -	Roulé Lavé Reconstitué
Norme	Article	Code
GTR	D	D1 / B1

<b>COMPTAGE PETROGRAPHIQUE</b>					Date pétrographie
					22/10/2007
SiR	Quartz	Calcaire	Granitoides	Autres	
2	41	55	0,7	1,3	

<b>CHIMIE</b>											Date chimie
											04/10/2006
SiO2	AL2O3	Fe2O3	CaO	MgO	S03	Na2O	K2O	TiO2	MnO	P2O5	Per. au fe
13,03	0,61	1,3	47,03	0,24	0,06	0,06	0,16	0,03	0,03	0,35	37,18

<b>Détail: Analyse granulométrique</b>												Du 05/01/2010 au 29/06/2010
	63 µm	0.125	0.250	0.500	1.00	2.00	2.80	4.00	5.6	8.0	11.2	
Maximum	1,90	5,40	32,70	43,00	55,40	78,00	90,30	97,70	100,00	100,00	100,00	
Xf + k sf	1,40	4,50	29,00	38,20	49,80	73,30	88,00	97,10	99,90	100,00	100,00	
sf	0,30	0,70	4,40	4,10	3,90	2,40	1,50	0,70	0,10	0,00	0,00	
Xf	1,00	3,70	23,50	33,10	45,00	70,30	86,20	96,30	99,70	100,00	100,00	
Xf - k sf	0,60	2,80	18,00	28,00	40,10	67,30	84,40	95,50	99,60	100,00	100,00	
Minimum	0,50	2,50	12,70	23,70	35,50	63,10	82,70	94,10	99,30	100,00	100,00	

Observations  
PH : 7,2

Editée par : Lafarge Granulats Seine Nord / Secteur Nord - 340 rue des Ormelets - 60126 - LONGUEIL STE MARIE		Tél : 03 44 38 30 16 Fax : 03 44 40 57 67
---	--	--